

Ahulacreto®

Hoja Técnica

1.0 DESCRIPCIÓN Y USOS

Recubrimiento para la protección de impermeabilizaciones y muros, en varios colores, a base de polímeros sintéticos, de gran flexibilidad y resistencia al intemperismo.

Usos

Se utiliza como acabado decorativo y protector sobre impermeabilizaciones asfálticas. Como recubrimiento impermeable y decorativo de alta calidad para muros y fachadas (de block, concreto, tabique, aplanados, etc.), así como sobre enladrillado en techumbres.

2.0 COMPOSICION

Fabricado a base de látex estireno acrílico.

3.0 COLORES

Blanco, rojo óxido. Otros colores sobre pedido.

4.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FISICAS

Utilizando el **Ahulacreto®**, se puede obtener un punto o crédito en el sistema LEED del USGBC. 1 crédito por un VOC menor de 50 g./lt. EQ Crédito 4.2: Materiales de baja emisión: Pinturas y Recubrimientos de bajo VOC. La pinturas y recubrimientos utilizados para impermeabilizar en interiores aplicadas en el sitio, deberán cumplir con el siguiente criterio. No deberán exceder el límite máximo de VOC de 50 g./lt. establecidos por el Green Seal Standard GS-11, Paints, First Edition, May 20, 1993.

Ver Tabla No. 1.

5.0 PREPARACION DE SUPERFICIES

General

Las superficies sobre las que se apliquen los recubrimientos para impermeabilizantes, deberán estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas o recubrimientos.

6.0 APLICACIÓN

Sobre impermeabilizantes Por medio de brocha, rodillo o aspersión, 7 días después de que el impermeabilizante haya sido colocado. Puede diluirse con un poco de agua hasta obtener la consistencia deseada, pero no más de un 10%. Aplicar dos manos, dejando secar entre cada mano, cuando menos 4 horas o más si esta húmedo el ambiente. Sobre superficies de concreto o similares nuevas o porosas. Se recomienda aplicar una primera mano de **Ahulacreto®** diluido con 50% de agua limpia. Aplicar dos manos, dejando secar entre cada mano 4 horas.

7.0 RENDIMIENTO

Sobre concreto: De 4 a 6 m²/ lt. Dependiendo de la superficie, Sobre impermeabilizantes: De 2.5 a 3.0 m²/lt. a dos manos.

8.0 SEGURIDAD

Consultar la Hoja de manejo de Materiales. Solicitarla a la Compañía.



9.0 ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5°C, ni mayor de 30°C.

10.0 PRESENTACION

- Lata 4 lts.
- Cubeta 19 lts.
- Tambor 200 lts.

Tabla No. 1 AHULACRETO®	PROPIEDADES FISICAS		METODO ASTM
	BLANCO	ROJO	
A) Producto Envasado			
A1. Consistencia	fluido		
A2. Toxicidad	no		
A3. Densidad (gm/cm³)	1.20 a 1.30		D-1475
A4. Viscosidad Brookfield RTV (cps)	8,000 a 10,000		D-2393
A5. Inflamabilidad	no		
A6. Color	BLANCO	ROJO	
A7. pH	8.5 a 9.0		E-70
A8. Estabilidad			
Envase abierto (hrs.)	4		
Envase cerrado (meses)	6		
A9. % Sólidos			
Peso	48 a 50	52 a 54	
Volumen	33 a 35	36 a 38	D-3960
A10. VOC (g./lt.)	<1		
B) Producto Aplicado			
B1. Tiempo de secado			
Al tacto (min.)	20 a 30		D-1640
Total (hrs)	24		



11.0 FECHA DE ELABORACIÓN

Diciembre 2022

Esta versión cancela todas las anteriores.

12.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **CURACRETO®** en los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de **CURACRETO®**. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento ni de cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. **CURACRETO®** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, también se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página www.curacreto.com.mx